

**Lättviktsplywood som är 50 % lättare än björkplywood med ett slitstarkt ytskikt.**



## Basiaplywood

Basiaplywood är en mycket lätt plywood som är 50 % lättare än motsvarande björkplywood. Kärnan består av olika balsaliknande träslag som är odlade. Ytlagret är av ett hårdare träslag som gör att den är lätt att måla och tål slitage mycket bättre. Basiaplywood är mycket stabil och lätt att bearbeta.

## Användningsområden

- Teaterväggar, monterväggar, möbler, köksinredning, förpackningsmaterial, båtinteriör m.m.

Produkt	16 mm	18 mm
Egenskaper	Kärna av lättviktsträslag	Kärna av lättviktsträslag
Vikt	6,4 kg / m <sup>2</sup>	7,2 kg / m <sup>2</sup>
Limning	WBP = Vatten- och kokfast limmad med fenollim.	MR = Fuktbeständig MR E1 klassad limning
Formaldehyd emission	Max 5,0 mg/ m <sup>2</sup> h	Max 5,0 mg/ m <sup>2</sup> h
Lim styrka	min 0,2 N/mm <sup>2</sup>	min 0,2 N/mm <sup>2</sup>

# Basiawood plywood (Lättvikt)

# Interwood



Yta	Två goda sidor som kan täckmålas Hardwood F/B	Två goda sidor som kan täckmålas Radiata pine F/B
Produkt	16 mm	18 mm
Storlekar	16 x 2 440 x 1 220 mm	18 x 2 440 x 1 220 mm
Antal Ply	7 ply	7 ply
Formattolerans	1 000 – 2 000 mm +/- 2 mm 2 000 – 6 000 mm +/- 3 mm	
Rätvinkeltolerans	+/- 1 mm / 1 000 mm	
Tjocklektolerans	-0,3 / + 0,2 mm	
Module of elastic	0° = Min 500 N/mm <sup>2</sup> 90° = Min 500 N/mm <sup>2</sup>	
Module of resistance	0° = Min 5 N/mm <sup>2</sup> 90° = Min 5 N/mm <sup>2</sup>	
Övrigt	Trä är ett levande material och varje skiva är unik.	

Interwood AB  
Lergodsgatan 6  
417 07 Göteborg

Telefon: 031-51 51 51  
Fax: 031-51 80 00

[www.Interwood.se](http://www.Interwood.se)  
Email: [info@interwood.se](mailto:info@interwood.se)