

Kirai Trall

2012/1 L

Information, Montering och skötselanvisning.

Interwood



Interwood Kirai är ett mycket hårt och väderbeständigt träslag som är lämpligt för utomhusbruk, tillverkas av skogar skötta enligt ITTO-regler.

Kirai kan med fördel användas obehandlat och får då med tiden en silvergrå nyans. Vid oljning bibehålls den rödbruna färgen. Oljning bör göras 1 gång per år.

Färgvariationer i virket förekommer men jämnar ut sig med tiden. Små maskhål är tillåtet. Enstaka mindre icke fullt uthyvlade partier får förekomma.

Som i allt annat trä förekommer det sprickbildning, i Kirai dock i mindre omfattning och i form av småsprickor. Om Kirai oljas blir sprickbildningen mindre.

Trä är ett levande material och krymper och sväller efter fuktighet. Kirai skall alltid läggas med en springa mellan trallvirket på min 6 mm. Rekommenderat regelavstånd vid 21x145, max 50 cm och 28x145, max 60 cm. Färgfällning kan förekomma.

Hårda träslag har en större benägenhet att röra sig. För bästa resultat vid montering av Kiraitrall bör Interwoods rostfria specialtrallskruv användas. Man bör förborra med 4 mm i Kirairäddan (Obs! ej i regeln).

Vid lagring före montering; förvara ej för varmt, t.ex direkt solljus, ej heller för torrt, speciellt vid längre lagring(1 vecka eller längre) då virket kan röra sig och böja sig.

Besök oss även på vår hemsida: www.interwood.se