



Lägginstruktioner för megawood

- Ha ett bra bärande och frostsäkert underlag.
- Rekommenderat avstånd mellan bärbjälkarna är CC 50 cm men vid reparation av befintliga däck går det bra att öka upp avståndet till CC 60 cm.
- Bästa resultatet uppnås om däckets läggs med 2 % lutning i längsriktningen på brädorna. Detta för att föra bort fukt från byggnader samt att brädorna sköljs av vid regn och får inte samma behov av rengöring. Se mer under rengöring. Men Megawood kan även läggas plant.
- Fyll inte upp hålrummet mellan underkonstruktionen. Se till att det finns god dränering och luftgenomströmning under trallen för att undvika att mögel bildas.
- Undvik jordkontakt med megawood.
- Varje kortända bör renskärmas för att få en absolut rak vinkel.
- Avslutningen på trallen får maximalt skjuta ut 5 cm utanför sista regeln.
- Megawood är hårt och kräver att alla hål förborras för att undvika sprickbildning.
- Om monteringsclips inte används skall ett 6 mm borrhål användas om skruven har en diameter på 4 mm. Detta för att tillåta en viss rörelse i trallen.
- Avstånd till fasta byggdelar bör vara min 2 cm.
- Om Clips inte används är den minsta tillåtna springan mellan långsidorna 3 mm.
- Om megawood läggs med en springa som är mindre än den som blir med standard clips eller om det läggs som ett slutet däck måste det finnas en bra dränering och luftgenomströmning under däckets.
- Expansionsfogarna skall ha ett minimum avstånd på 6 mm.
- Varje megawood bräda har en läggriktning som indikeras med en pil i noten på brädan. Alla brädor som läggs skall ha samma riktning på pilen för att få bästa resultat. Detta för att undvika färgskiftningar när solen lyser på trallen.
- Vid montering på tryckimpregnerade träreglar skall rostfria A2 skruvar 4,0 x 50 mm eller längre användas.
- Kyla har ingen påverkan på bärigheten på brädorna.
- Om trallen läggs utan lutning kan pölar bildas på däckets som kan ge ringar på megawood trallen.
- Om notband använd kan de fixeras i varje ände med en liten rostfri skruv som skruvas genom bandet. Se instruktionsvideo på www.interwood.se

Ljusets påverkan på megawood.

Under de första 100 timmarna i soljus ändrar megawood sin färg något och blir något mörkare. Grå megawood går först över i en grön nyans men blir vackert grå efter ett tag i solen. Efter detta behåller megawood färgen under många år.

Rengöring

Megawood har en hård yta som gör att den inte behöver rengöras så mycket. Men med tiden bildas ett lager med damm och smuts på ytan som måste tvättas bort. Om däckets läggs med 2% lutning sköljs dessa partiklar bort och trallen behöver inte tvättas så ofta. Vid behov av tvättning använd främst en vattenslang och en skurborste. Används en högtrycktvätt skall ett lågt tryck användas och munstycket får inte hållas för nära för att undvika färgskiftningar i trallen.

Vid kraftig nedsmutsning av fett, olja, bläck, kol, fotogen, sot mm skall Megaclean användas. Det är en högeffektiv, biologiskt nedbrytbar koncentrerat rengöringsmedel. Följ instruktionen på flaskan. Om detta inte räcker kan en mässingsborste användas för att avlägsna fläckarna. Eftersom megawood är genomfärgad får den borstade ytan en något ljusare färg, men efter några veckor återfår den samma färg som resten av trallen.